

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Date d'émission 28-mai-2015

Date de révision 10-sept.-2018

Version 5

Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Code du produitFRP007Nom du produitNickel Alloy

Synonymes Alliage de nickel: ALTEMP ® 276, ATI 276™, ATI C-276™, ALTEMP ® 600, ATI 600™,

ALTEMP ® 601, ATI 601™, 625 Altemp®, AL 685, ATI 690™, ALTEMP ® 718, ATI 718™ ALLOY, ALTEMP ® X750, ATI X-750™ALLOY, ATI 625HP™, ALTEMP ® 625HP, ATI 718Plus®, ALTEMP ® 718 PLUS ALLOY, ATI 22™ ALLOY, 263 Altemp®, Allcorr®, HX

Altemp®, ATI HX™, AL214 alloy, Sealmet™ 485, RA 333 ™, ATI 59™

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Fabrication de produits en alliage de nickel

Utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant

ATI, 1000 Six PPG Place, Pittsburgh, PA 15222 USA

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence Chemtrec: +1-703-741-5970

Rubrique 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit est un article et, en tant que tel, ne présente pas de danger pour la santé humaine par inhalation ou ingestion

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë - Voie orale	Catégorie 4
Sensibilisation respiratoire	Catégorie 1B
Sensibilisation cutanée	Catégorie 1
Cancérogénicité	Catégorie 1B
Toxicité pour la reproduction	Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Catégorie 1

2.2. Éléments d'étiquetage

Instructions en cas d'urgence

Danger

Mentions de danger

Nocif en cas d'ingestion

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut provoquer le cancer

Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus

Risque avéré d'effets graves pour les voies respiratoires à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par





Aspect Diverses formes pour le produit sous forme massive

État physique Solide

Odeur Inodore

Conseils de prudence - Prévention

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité Utiliser l'équipement de protection individuel requis Porter des gants de protection

Conseils de prudence - Intervention

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin

En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

Conseils de prudence - Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

2.3 Dangers sans autre classification (HNOC)

Sans objet

Autres informations

Lorsque le produit est soumis à soudage, combustion, fusion, sciage, brasage, broyage, bufflage, polissage ou tout autre processus similaire générateur de chaleur, les particules et/ou émanations atmosphériques potentiellement dangereuses suivantes peuvent être générées:: Dioxyde de titane, un cancérogène du Groupe 2B selon le CIRC, Le chrome hexavalent (chrome VI) peut provoquer un cancer du poumon, du nez et/ou des sinus, Les composés solubles de molybdène comme le trioxyde de molybdène peuvent provoquer une irritation pulmonaire, Les émanations de zinc, de cuivre, de magnésium ou de cadmium peuvent provoquer la fièvre des fondeurs.

Rubrique 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

Synonymes

Alliage de nickel: ALTEMP ® 276, ATI 276™, ATI C-276™, ALTEMP ® 600, ATI 600™, ALTEMP ® 601, ATI 601™, 625 Altemp®, AL 685, ATI 690™, ALTEMP ® 718, ATI 718™ ALLOY, ALTEMP ® X750, ATI X-750™ALLOY, ATI 625HP™, ALTEMP ® 625HP, ATI 718Plus®, ALTEMP ® 718 PLUS ALLOY, ATI 22™ ALLOY, 263 Altemp®, Allcorr®, HX Altemp®, ATI HX™, AL214 alloy, Sealmet™ 485, RA 333 ™, ATI 59™.

Nom chimique	N° CE	Numéro CAS	% massique
Tungstène	231-143-9	7440-33-7	0-4.5
Titane	231-142-3	7440-32-6	0-3.0
Tantale (métal)	231-135-5	7440-25-7	0-4.2
Silicium	231-130-8	7440-21-3	0-1
Niobium	231-113-5	7440-03-1	0-5.5
Nickel	231-111-4	7440-02-0	40-80
Molybdène	231-107-2	7439-98-7	0-17
Manganèse	231-105-1	7439-96-5	0-1
Fer	231-096-4	7439-89-6	0-20
Cuivre	231-159-6	7440-50-8	0-3
Cobalt	213-158-0	7440-48-4	0-21

Page 2/13

Chrome métal	231-157-5	7440-47-3	14-33
Aluminium (métal)	231-072-3	7429-90-5	0-5

Rubrique 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Inhalation En cas d'inhalation de quantités excessives de fumée, d'émanations ou de particules

pendant la transformation, transporter la victime extérieure et consulter un professionnel de

santé qualifié.

Contact cutané En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.

Contact oculaire Traiter les éventuelles particules entrant en contact avec les yeux pendant la transformation

comme tout autre corps étranger.

Ingestion Voie d'exposition peu probable.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Risque présumé d'effets gastro-intestinaux

aigus en cas d'ingestion.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin Traiter les symptômes.

Rubrique 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Produit non inflammable sous forme distribuée, inflammable en tant que particules ou morceaux finement divisés résultant de la transformation de ce produit. Isoler les grands feux et laisser brûler. Étouffer les petits feux de sel (NaCl) ou de la classe D poudre sèche extincteur.

Moyens d'extinction appropriés

Ne pas projeter d'eau sur le métal en combustion, risque d'explosion. Ce caractère explosif est dû à l'hydrogène et à la vapeur générés par la réaction de l'eau avec la matière en combustion

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Chaleur intense. Une matière très fine de surface importante résultant du broyage, du bufflage, du polissage ou de transformations similaires de ce produit peut s'enflammer spontanément à température ambiante. AVERTISSEMENT : les particules fines résultant du broyage, du bufflage, du polissage ou de transformations similaires de ce produit peuvent former des mélanges combustibles poussières-air. Tenir les particules à l'écart de toutes les sources d'ignition, y compris la chaleur, les étincelles et les flammes. Empêcher toute accumulation de poussières pour réduire au minimum le danger d'explosion de poussières.

Produits de combustion

dangereux

Dioxyde de titane, un cancérogène du Groupe 2B selon le CIRC. Le chrome hexavalent (chrome VI) peut provoquer un cancer du poumon, du nez et/ou des sinus. Les émanations de zinc, de cuivre, de magnésium ou de cadmium peuvent provoquer la fièvre des fondeurs. Les composés solubles de molybdène comme le trioxyde de molybdène peuvent

provoguer une irritation pulmonaire.

5.3. Conseils aux pompiers

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie.

Rubrique 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

FRP007 Nickel Alloy Date de révision 10-sept.-2018

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

Pour les secouristes

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne s'applique pas au produit sous forme massive.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinementNe s'applique pas au produit sous forme massive.

Méthodes de nettoyageNe s'applique pas au produit sous forme massive.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir Section 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.

Rubrique 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger

Une matière très fine de surface importante résultant du broyage, du bufflage, du polissage ou de transformations similaires de ce produit peut s'enflammer spontanément à température ambiante. AVERTISSEMENT : les particules fines résultant du broyage, du bufflage, du polissage ou de transformations similaires de ce produit peuvent former des mélanges combustibles poussières-air. Tenir les particules à l'écart de toutes les sources d'ignition, y compris la chaleur, les étincelles et les flammes. Empêcher toute accumulation de poussières pour réduire au minimum le danger d'explosion de poussières.

Remarques générales en matière d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Tenir les copeaux, les tournures, les poussières et autres petites particules à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute autre source d'ignition (par exemple veilleuse, moteurs électriques et électricité statique).

Matières incompatibles

Se dissout dans l'acide fluorhydrique. S'enflamme en présence de fluor. En cas de chauffage au-dessus de 200 °C, réagit de façon exothermique avec les substances suivantes. Chlore, brome, halogénocarbure, tétrachlorure de carbone, tétrafluorure de carbone et fréon.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Mesures de gestion des risques (RMM)

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

Rubrique 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Nom chimique	Union européenne	Royaume-Uni	France	Espagne	Allemagne
Tungstène	-	STEL: 10 mg/m ³	-	STEL: 10 mg/m ³	-
7440-33-7		TWA: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³	
Titane 7440-32-6	-	-	-	-	-
Tantale (métal) 7440-25-7	-	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 4 mg/m³ TWA: 1.5 mg/m³

Silicium					
7440-21-3	-	STEL: 30 ppm STEL: 12 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-	-
Niobium 7440-03-1	-	-	-	-	-
Nickel 7440-02-0	-	STEL: 1.5 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	Skin
Molybdène	-		-	TWA: 10 mg/m ³	-
7439-98-7 Manganèse 7439-96-5	-	STEL: 1.5 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 3 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ Ceiling / Peak: 1.6 mg/m³ Ceiling / Peak: 0.16 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³
Fer 7439-89-6	-	-	-	-	-
Cuivre 7440-50-8	-	STEL: 0.6 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ STEL: 2 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ Ceiling / Peak: 0.2 mg/m³
Cobalt 7440-48-4	-	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	-	TWA: 0.02 mg/m ³	Skin
Chrome métal 7440-47-3	TWA: 2 mg/m ³	STEL: 1.5 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³
Aluminium (métal) 7429-90-5	-	STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³	TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 4 mg/m³ TWA: 1.5 mg/m³
Nom chimique	Italie	Portugal	Pays-Bas	Finlande	Danemark
Tungstène 7440-33-7	-	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³
Titane 7440-32-6	-		-	-	-
Tantale (métal) 7440-25-7	-	TWA: 5 mg/m ³	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³
Silicium	_	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³
7440-21-3					
7440-21-3 Niobium 7440-03-1	-	-	-	-	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³
Niobium	-	- TWA: 1.5 mg/m ³	-	- TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	
Niobium 7440-03-1 Nickel	-	TWA: 1.5 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³		TWA: 1 mg/m³ TWA:	TWA: 0.5 mg/m ³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène		TWA: 1.5 mg/m³		TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m ³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer	- - - -	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³		TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre	-	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³		TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 1 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 1.0 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6	-	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³	- - -	TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ -	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ -
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal	-	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	- - - - TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 1.0 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal 7440-47-3 Aluminium (métal)	-	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 10 mg/m³	- - - TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal 7440-47-3 Aluminium (métal) 7429-90-5	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	- - TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.02 mg/m ³	TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 1.5 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal 7440-47-3 Aluminium (métal) 7429-90-5 Nom chimique Tungstène	-	TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ TWA:	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal 7440-47-3 Aluminium (métal) 7429-90-5 Nom chimique		TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³ Suisse	- TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ Pologne TWA: 5 mg/m³ STEL: 30 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ TWA:	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal 7440-47-3 Aluminium (métal) 7429-90-5 Nom chimique Tungstène 7440-33-7 Titane		TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 5 mg/m³ Suisse TWA: 5 mg/m³	- TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ TWA:	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 5 mg/m³ TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ - TWA: 5 mg/m³
Niobium 7440-03-1 Nickel 7440-02-0 Molybdène 7439-98-7 Manganèse 7439-96-5 Fer 7439-89-6 Cuivre 7440-50-8 Cobalt 7440-48-4 Chrome métal 7440-47-3 Aluminium (métal) 7429-90-5 Nom chimique Tungstène 7440-33-7 Titane 7440-32-6 Tantale (métal)		TWA: 1.5 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ TWA: 3 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³	- TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.02 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 5 mg/m³ STEL: 30 mg/m³ TWA: 10 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ TWA:	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³ - TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ - TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 5 mg/m³ TWA: 2 mg/m³ Irlande TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

7440-03-1	STEL 1 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³				
Nickel 7440-02-0	-	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.25 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³
Molybdène 7439-98-7	STEL 20 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³	-	TWA: 0.5 mg/m ³
Manganèse 7439-96-5	STEL 2 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 0.3 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m³ STEL: 3 mg/m³
Fer 7439-89-6	-	-	-	-	-
Cuivre 7440-50-8	STEL 4 mg/m ³ STEL 0.4 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	STEL: 0.2 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ STEL: 2 mg/m³
Cobalt 7440-48-4	Skin	Skin TWA: 0.05 mg/m³	STEL: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ STEL: 0.06 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³
Chrome métal 7440-47-3	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ STEL: 1.5 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³
Aluminium (métal) 7429-90-5	STEL 20 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³	TWA: 3 mg/m ³	TWA: 2.5 mg/m ³ TWA: 1.2 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	TWA: 1 mg/m³ TWA: 5 mg/m³

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune DNEL n'est disponible pour le produit dans son ensemble

Concentration prévisible sans effet Aucune PNEC n'est disponible pour le produit dans son ensemble. **(PNEC)**

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques Éviter la génération de particules non contrôlées.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage En cas de présence potentielle de particules atmosphériques, une protection oculaire

appropriée est recommandée. Par exemple, lunettes de protection ajustées, lunettes de sécurité à doublure en mousse ou tout autre équipement de protection protégeant les yeux

des particules.

Protection de la peau et du

corps

Des vêtements résistants au feu / ignifuges / retardateurs peuvent être appropriés lors du travail à chaud avec le produit. Des gants résistant à la coupure et/ou des vêtements de

protection peuvent être appropriés en cas de présence de surfaces coupantes.

Protection respiratoire En cas de génération de particules/émanations/gaz et de dépassement des limites

d'exposition ou en cas d'irritation, porter un dispositif de protection respiratoire homologué. Des respirateurs à adduction d'air en pression positive peuvent être nécessaires en cas de concentration atmosphérique élevée en contaminants. Un dispositif de protection

respiratoire doit être fourni conformément aux réglementations locales en vigueur.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Rubrique 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

Rubrique 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique Solide

Aspect Diverses formes pour le produit sous Odeur Inodore

forme massive

Couleur argent métallique Seuil olfactif Sans objet

Propriété Valeurs Remarques • Méthode

pH -

Point de fusion/point de congélation 1260-1430 °C / 2300-2600 °F

Point / intervalle d'ébullition - Point d'éclair -

EU; Français EU; French

FRP007 Nickel Alloy

Date de révision 10-sept.-2018

Taux d'évaporation - Sans objet

Inflammabilité (solide, gaz) - Produit non inflammable sous forme distribuée, inflammable en tant que particules ou morceaux

finement divisés résultant de la transformation de ce

produit

Limites d'inflammabilité dans l'air

Limite supérieure d'inflammabilité:

Limite inférieure d'inflammabilité

Pression de vapeur - Sans objet
Densité de vapeur - Sans objet

Densité 7-9 Hydrosolubilité Insoluble

Solubilité(s)

Coefficient de partage
Température d'auto-inflammabilité
Température de décomposition
Viscosité cinématique
Viscosité dynamique
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Propriétés explosivesSans objetPropriétés comburantesSans objet

9.2. Autres informations

Point de ramollissement - Masse molaire -

Teneur en COV (%) Sans objet

Densité - Masse volumique apparente -

Rubrique 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Sans objet .

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Aucun(e). Sensibilité aux décharges Aucun(e).

statiques

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse

Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter

Formation de poussières et accumulation de poussières.

10.5. Matières incompatibles

Se dissout dans l'acide fluorhydrique. S'enflamme en présence de fluor. En cas de chauffage au-dessus de 200 °C, réagit de façon exothermique avec les substances suivantes. Chlore, brome, halogénocarbure, tétrachlorure de carbone, tétrafluorure de carbone et fréon.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lorsque le produit est soumis à soudage, combustion, fusion, sciage, brasage, broyage, bufflage, polissage ou tout autre processus similaire générateur de chaleur, les particules et/ou émanations atmosphériques potentiellement dangereuses suivantes peuvent être générées:. Dioxyde de titane, un cancérogène du Groupe 2B selon le CIRC. Le chrome hexavalent (chrome VI) peut provoquer un cancer du poumon, du nez et/ou des sinus. Les composés solubles de molybdène comme le trioxyde de molybdène peuvent provoquer une irritation pulmonaire.

Rubrique 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur le produit

Inhalation Contact oculaire Contact cutané Ingestion Ne constitue pas une voie d'exposition attendue lorsque le produit est sous forme massive. Ne constitue pas une voie d'exposition attendue lorsque le produit est sous forme massive. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Ne constitue pas une voie d'exposition attendue lorsque le produit est sous forme massive.

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50, voie cutanée	CL50 par inhalation
Tungstène	> 2000 mg/kg bw	> 2000 mg/kg bw	> 5.4 mg/L
Titane	> 5000 mg/kg bw	-	-
Tantale (métal)	> 2000 mg/kg bw	> 2000 mg/kg bw	> 5.18 mg/L
Silicium	> 5000 mg/kg bw	> 5000 mg/kg bw	> 2.08 mg/L
Niobium	> 10,000 mg/kg bw	> 2000 mg/kg bw	-
Nickel	> 9000 mg/kg bw	-	> 10.2 mg/L
Molybdène	> 2000 mg/kg bw	> 2000 mg/kg bw	> 5.10 mg/L
Manganèse	>2000 mg/kg bw	-	>5.14 mg/L
Fer	98,600 mg/kg bw	-	> 0.25 mg/L
Cuivre	481 mg/kg bw	>2000 mg/kg bw	>5.11 mg/L
Cobalt	550 mg/kg bw	>2000 mg/kg bw	<0.05 mg/L
Chrome métal	> 3400 mg/kg bw	-	> 5.41 mg/L
Aluminium (métal)	15,900 mg/kg bw	-	> 1 mg/L

Informations sur les effets toxicologiques

Symptômes

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Risque présumé d'effets gastro-intestinaux aigus en cas d'ingestion.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion. Les poudres contenant du cobalt peuvent être mortelles par

inhalation.

Corrosion/irritation cutanée

Produit non classé.

Lésions oculaires graves/irritation

oculaire

Produit non classé.

Sensibilisation

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Les alliages contenant du cobalt peuvent entraîner une sensibilisation par inhalation.

Mutagénicité sur les cellules

germinales

Produit non classé.

Cancérogénicité Peut provoquer le cancer par inhalation.

Nom chimique	ACGIH	CIRC	NTP	OSHA
Nickel		Group 1	Known	X
7440-02-0		Group 2B	Reasonably Anticipated	
Cobalt	A3	Group 2A	Known	X
7440-48-4		Group 2B		

Chrome métal	Croup 2	
Chrome metal	Group 3	1
7440-47-3		

Toxicité pour la reproduction Risque possible d'altération de la fertilité.

STOT - exposition unique Produit non classé.

STOT - exposition répétée Provoque des troubles et des lésions du : système respiratoire.

Danger par aspiration Produit non classé.

Rubrique 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Ce produit tel que livré n'est pas classé pour sa toxicité pour le milieu aquatique

Nom chimique	Algues/végétaux	Poisson	Toxicité pour les	Crustacés
_	aquatiques		micro-organismes	
Tungstène	The 72 h EC50 of sodium tungstate to Pseudokirchnerella subcapitata was 31.0 mg of W/L.	The 96 h LC50 of sodium tungstate to Danio rerio was greater than 106 mg of W/L.	The 30 min EC50 of sodium tungstate for activated sludge were greater than 1000 mg/L.	The 48 h EC50 of sodium tungstate to Daphnia magna was greater than 96 mg of W/L.
Titane	The 72 h EC50 of titanium dioxide to Pseudokirchnerella subcapitata was 61 mg of TiO2/L.	dioxide to Cyprinodon variegatus was greater	The 3 h EC50 of titanium dioxide for activated sludge were greater than 1000 mg/L.	The 48 h EC50 of titanium dioxide to Daphnia Magna was greater than 1000 mg of TiO2/L.
Tantale (métal)	-	-	-	-
Silicium	The 72 h EC50 of sodium metasilicate pentahydrate to Pseudokirchnerella subcapitata was greater than 250 mg/L.	•	-	-
Niobium	-	-	-	-
Nickel	NOEC/EC10 values range from 12.3 µg/l for Scenedesmus accuminatus to 425 µg/l for Pseudokirchneriella subcapitata.	The 96h LC50s values range from 0.4 mg Ni/L for Pimephales promelas to 320 mg Ni/L for Brachydanio rerio.	The 30 min EC50 of nickel for activated sludge was 33 mg Ni/L.	The 48h LC50s values range from 0.013 mg Ni/L for Ceriodaphnia dubia to 4970 mg Ni/L for Daphnia magna.
Molybdène	The 72 h EC50 of sodium molybdate dihydrate to Pseudokirchneriella subcapitata was 362.9 mg of Mo/L.	The 96 h LC50 of sodium molybdate dihydrate to Pimephales promelas was 644.2 mg/L	The 3 h EC50 of molybdenum trioxide for activated sludge was 820 mg/L.	The 48 h LC50 of sodium molybdate dihydrate to Ceriodaphnia dubia was 1,015 mg/L. The 48 h LC50 of sodium molybdate dihydrate to Daphnia magna was greater than 1,727.8 mg/L.
Manganèse	The 72 h EC50 of manganese to Desmodesmus subspicatus was 2.8 mg of Mn/L.	The 96 h LC50 of manganese to Oncorhynchus mykiss was greater than 3.6 mg of Mn/L	The 3 h EC50 of manganese for activated sludge was greater than 1000 mg/L.	The 48 h EC50 of manganese to Daphnia magna was greater than 1.6 mg/L.
Fer	-	The 96 h LC50 of 50% iron oxide black in water to Danio rerio was greater than 10,000 mg/L.	The 3 h EC50 of iron oxide for activated sludge was greater than 10,000 mg/L.	The 48 h EC50 of iron oxide to Daphnia magna was greater than 100 mg/L.
Cuivre	The 72 h EC50 values of copper chloride to Pseudokirchneriella subcapitata ranged between 30 µg/L (pH 7.02,	The 96-hr LC50 for Pimephales promelas exposed to Copper sulfate ranged from 256.2 to 38.4 ug/L with water hardness	The 24 h NOEC of copper chloride for activated sludge ranged from 0.32 to 0.64 mg of Cu/L.	The 48 h LC50 values for Daphnia magna exposed to copper in natural water ranged between 33.8 µg/L (pH 6.1, hardness 12.4

	hardness 250 mg/L CaCO3, DOC 1.95 mg/L) and 824 µg/L (pH 6.22, hardness 100 mg/L CaCO3, DOC 15.8 mg/L).	increasing from 45 to 255.7 mg/L.		mg/L CaCO3, DOC 2.34 mg/L) and 792 μg/L (pH 7.35, hardness 139.7 mg/L CaCO3, DOC 22.8 mg/L).
Cobalt	The 72 h EC50 of cobalt dichloride to Pseudokirchneriella subcapitata was 144 ug of Co/L.	The 96h LC50 of cobalt dichloride ranged from 1.5 mg Co/L for Oncorhynchus mykiss to 85 mg Co/L for Danio rerio.	The 3 h EC50 of cobalt dichloride for activated sludge was 120 mg of Co/L.	The 48 h LC50 of cobalt dichloride ranged from 0.61 mg Co/L for Ceriodaphnia dubia tested in soft, DOM-free water to >1800mg Co/L for Tubifex tubifex in very hard water.
Chrome métal	-	-	-	-
Aluminium (métal)	The 96-h EC50 values for reduction of biomass of Pseudokirchneriella subcapitata in AAP-Medium at pH 6, 7, and 8 were estimated as 20.1, 5.4, and 150.6 µg/L, respectively, for dissolved AI.	The 96 h LC50 of aluminum to Oncorhynchus mykiss was 7.4 mg of Al/L at pH 6.5 and 14.6 mg of Al/L at pH 7.5	-	The 48-hr LC50 for Ceriodaphnia dubia exposed to Aluminium chloride increased from 0.72 to greater than 99.6 mg/L with water hardness increasing from 25 to 200 mg/L.

12.2. Persistance et dégradabilité

.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

.

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les critères PBT et vPvB ne s'appliquent pas aux substances inorganiques.

12.6. Autres effets néfastes

Ce produit tel que livré n'est pas classé pour ses effets sur l'environnement. Cependant, en cas de soumission à sciage ou broyage, les particules générées peuvent être classées pour leur toxicité aiguë ou chronique pour le milieu aquatique

Rubrique 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits inutilisés

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales

en vigueur.

Emballages contaminés

Aucun attendu.

Rubrique 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

<u>IMDG</u>

14.1 ONU/n° d'identificationNon réglementé14.2 Nom d'expéditionNon réglementé14.3 Classe de dangerNon réglementé14.4 Groupe d'emballageNon réglementé14.5 Polluant marinSans objet14.6 Dispositions spécialesAucun(e)14.7 Transport en vracSans objet

conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

RID

14.1 ONU/n° d'identification
 14.2 Nom d'expédition
 14.3 Classe de danger
 14.4 Groupe d'emballage
 14.5 Danger pour l'environnement
 14.6 Dispositions spéciales
 Non réglementé
Non réglementé
Sans objet
Aucun(e)

ADR

14.1 ONU/n° d'identification
14.2 Nom d'expédition
14.3 Classe de danger
14.4 Groupe d'emballage
14.5 Danger pour l'environnement
14.6 Dispositions spéciales
Non réglementé
Non réglementé
Sans objet
Aucun(e)

OACI (aérien)

14.1 ONU/n° d'identificationNon réglementé14.2 Nom d'expéditionNon réglementé14.3 Classe de dangerNon réglementé14.4 Groupe d'emballageSans objet14.5 Danger pour l'environnementSans objet14.6 Dispositions spécialesAucun(e)

IATA

14.1 ONU/n° d'identification
14.2 Nom d'expédition
14.3 Classe de danger
14.4 Groupe d'emballage
Description
14.5 Danger pour l'environnement
14.6 Dispositions spéciales
Non réglementé
Non réglementé
Sans objet
Sans objet
Aucun(e)

Rubrique 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Nom chimique	Numéro RG, France	Titre
Tungstène 7440-33-7	-	-
Titane 7440-32-6	-	-
Tantale (métal) 7440-25-7	-	-
Silicium 7440-21-3	-	-
Niobium 7440-03-1	-	-
Nickel 7440-02-0	RG 37ter	-
Molybdène 7439-98-7	-	•
Manganèse 7439-96-5	-	-
Fer 7439-89-6	RG 44,RG 44bis,RG 94	-
Cuivre 7440-50-8	-	-
Cobalt 7440-48-4	RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter	-
Chrome métal	RG 10	-

7440-47-3		
Aluminium (métal)	RG 32	-
7429-90-5	RG 16,RG 16bis	

Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV). Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

Inventaires internationaux

TSCA Est conforme DSL/NDSL Est conforme **EINECS/ELINCS** Est conforme **ENCS** Est conforme Est conforme **IECSC** Est conforme **KECL** Non répertorié **PICCS** Est conforme AICS (Australie)

Légende:

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre pour ce produit.

Rubrique 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparée par Justin Day

Date d'émission 28-mai-2015

Date de révision 10-sept.-2018

Remarque sur la révision Section(s) mis(es) à jour: 5, 9, 12, 15.

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006

Remarque :

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité

Informations supplémentaires disponibles auprès de :

Fiches de données de sécurité et étiquettes disponibles sur ATImetals.com